

Toleransetabell energivirke 2024

| TOLERANSETABELL | |
|---------------------------------------|---|
| Type feil | Virkeskrav |
| Lengde | Godtas mellom 3,0 m-5,2 m |
| Diameter (under bark) | Godtas mellom 4 cm og 70 cm (8 cm og 70 cm for lauv) |
| Skogsråte samlet utbredelse i en ende | Godtas |
| Lagringsråte | Fast lagringsråte godtas og inntil 15 % løs lagringsråte |
| Ferskhetskrav | Maks 6 måneder |
| Tørt | Godtas ikke |
| Kavelvirke | Godtas ikke |
| Krav til kvisting | Godtas inntil 3 cm kvistdiameter ved 5 cm kvistlengde |
| Rotbein | Maks 20 cm over 20 cm |
| Kløft | Godtas ikke |
| Treslag | Lauv kan ikke blandes med barr |
| Krok | Godtas når stokken kan trekkes gjennom en tenkt sylinder med lengde lik stokkens lengde, og diameter lik stokkens største diameter pluss 30 cm. Denne diameter måles minst 30 cm inn fra rotenden |