

# ALLSKOG

EID AV SKOGEIERE

## Toleransetabell Sagtømmer Furu 2022

Type feil	Toleranseverdi
	Sagtømmer Furu
Frisk kvist (LA)	4,0-8,0 cm
Tørr kvist (LA)	Maks 8 stk. 2,0-5,0 cm
Råtekvist (LA)	Maks 3 stk. 1,5-4,0 cm
Kvistknøler > 5 mm (LA)	Godtas, telles som tørrkvist
Sum frisk, tørrkvist, kvistknøler og råtekvist innen nevnte grenser	Maks 10 stk.
Gankvist (LA)	Godtas 1 stk. inntil 1,0 cm uten stammekrok
Årringbredde	Middel høyst 6 mm i toppenden 2,0 cm fra marg og ut. Største årring 10 mm
Tennar (utenfor 3,0 cm marg)	Godtas i et areal tilsvarende 10 årringer i halve omkretsen.
Rotjarer (LA, DA)	Godtas inntil toppsylindren
Rotbein	Maks 10,0 cm over 20,0 cm
Langkrok Vinkelkrok	Pilhøyde maks 1,0% av lengden
Slengkrok	Godtas inntil toppsylindren (LA, DA)
Dobbeltsleng Rotkrok	Godtas inntil toppsylindren
Tverrkrok	Godtas ikke
Tømmerblått	Godtas ikke
Overflateblått	Godtas
Anilinfarget ved	Godtas inntil 90,0 cm
Skogsråte	Godtas ikke (LA)
Tørrved/tyri	Godtas inntil 1 meters lengde på høyst halvparten av omkretsen
Føyre i gran	Godtas ikke (LA)
Åpen føyre i furu (LA, DA)	Godtas inntil toppsylindren
Overvokst føyre i furu	Godtas uten avdrag
Tørkesprekk	Godtas inntil 15,0 cm
Margsprekk (LA)	Godtas inntil 5,0 cm i fra marg
Lagringsråte og brent Avvirkningsskader som påvirker toppsylindren (LA, DA) Skader vedborende insekter Kløft Dobbel marg (LA) Ring/kolvsprekk Metall, stein, sot, brannskadd virke	Godtas ikke
Krav til kvisting	Godtas inntil 3 cm kvistdiam ved 5 cm kvistlengde